




Α/Α 044	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	
ΚΑΤΟΨΗ 		ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

ΑΟΠΛΕΣ ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΤΠ Τ-110

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ L(mm)	ΑΚΤΙΝΑ ΕΣ/ΚΗ r(mm)	R(mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ d(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	ΒΑΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ Kgr/m	ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ Kgr/m
Φ- 200	1000	100	125	200	250	15	5	5	10	51	2000
Φ- 300	1000	150	185	300	370	15	10	10	15	108	2300
Φ- 400	1000	200	245	400	490	20	10	15	20	142	2800
Φ- 500	1000	250	300	500	600	25	5	20	25	206	3200
Φ- 600	1000	300	360	600	720	30	5	25	30	288	3600
Φ- 800	1000	400	475	800	950	40	5	30	40	480	4300
Φ-1000	1000	500	590	1000	1.180	50	5	35	50	705	4900

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΜΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25, ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΤΥΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΠ-Τ110 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ΣΕΛ 94)
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: ΤΟΡΜΗ & ΕΝΤΟΡΜΙΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΎΔΑΤΟΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m ³)	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (kg)	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (kg)
		ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ	—	—
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_SOL	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/12/1999
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΟΠΛΕΣ		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΥΛΛΟ
		00020-00100	2.0	1/1